



## اکریلیک میانی نیمه براق Acro reef – 112

### شرح محصول

این پوشش بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن با مقاومت عالی در مقابل شستشو میباشد. رنگ مذکور با ویژگی خشک شدن سریع و سهولت اجرا، آستری مناسبی برای رنگهای اکریلیک نهایی می باشد.

### موارد کاربرد

این محصول قابل استفاده جهت رنگ آمیزی بر روی سطوح گچی، سیمانی و بتنی و..... داخل و خارج ساختمان می باشد .

### اطلاعات فنی

حالت ظاهری ..... مایع ویسکوز  
فام ..... سفید  
وزن مخصوص ..... 1/4-1/5 گرم برسانتیمترمکعب  
ویسکوزیته .....  $110 \pm 5$  واحد کربس  
پوشش تئوری..... 8-9 مترمربع بر لیتر  
خشک شدن سطحی..... حداکثر 1 ساعت  
خشک شدن عمقی ..... حداکثر 3 ساعت  
زمان اجرای لایه دوم ..... حداقل 2 ساعت  
(مدت زمان خشک شدن محصول بستگی به دما و رطوبت محیط دارد))

### تجهیزات مورد استفاده:

قلم مو ، غلطک ، اسپری

### شرایط محیطی

این محصول را می توان در دمای 10-35 درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

### آماده سازی سطح

سطح می بایست تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. در صورت وجود رنگهای کهنه سطح را سمباده زده و رنگهای پوسته شده را از روی سطح زدوده و از پوسته نکردن مابقی رنگ مطمئن شوید.

### روش اعمال

- 1- یک لایه از پرایمر اکریلیک 100 بر روی سطح مورد نظر اجرا نمایید
- 2- در صورت نیاز سطح را بتونه بزنید.
- 3- رنگ فوق را با مقدار مناسب آب رقیق کرده و آنرا بر روی سطح اعمال نمایید.

### نکات ایمنی

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

### شرایط نگهداری

به مدت دو سال، در محیط سر بسته با تهویه مناسب در دمای (5-35 °C) نگهداری شود.

### ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

