



بیس الکیدی نیمه براق A&C (AS-100)

شرح محصول

این محصولات هواخشک، بر پایه رزین الکیدی در دونوع: بیس A و C با کارایی متفاوت ارائه میگردد. بیس A دارای پوشش مناسب جهت تولید فام های سفید والوان روشن و بیس C شفاف و جهت تولید فام ها تیره طراحی شده اند. از ویژگیهای این محصولات، زمان خشک شدن مناسب و مقاومت در برابر رنگ پریدگی و زرد گرای و دوام و پایداری عالی میباشد.

تا 35 درجه و دارای تهویه مناسب باشد.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. همچنین استاندارد مربوطه باید رعایت گردد.

موارد کاربرد

بیسهای الکیدی جهت ایجاد فام های گوناگون در دستگاهها رایانه ای تینت بکار میروند و با کاربرد آنها امکان ایجاد هزاران شید دلخواه بوسیله دستگاه فراهم آمده است، به گونه ای که با افزودن خمیر پیگمنت در محدوده مشخص، قابل تبدیل به فامهای متنوع خواهند بود.

تجهیزات مورد استفاده

انواع غلتک، پیستوله و قلم مو برای اجرای این پوشش مناسب میباشند.

روش اعمال

سطح مورد نظر باید عاری از گرد و غبار و چربی باشد بهتر است سطح یکنواخت و لکه گیری شود سپس محصول مورد نظر را با تینر مناسب رقیق کرده و با تجهیزات مناسب اعمال گردد

اطلاعات فنی

درجه دانه بندی	حداکثر 20 میکرون
ویسکوزیته	80-105KU
زمان خشک شدن سطحی	2-4 ساعت
زمان خشک شدن کامل	حداکثر 24 ساعت
قابلیت کاربرد با قلمو و رنگ پاش و غلتک	قشر حاصله یکنواخت میباشد
مقاومت در برابر رویه بستن	مقاوم باشد (رویه نداشته باشد)

نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه شرایط MSDS محصول رعایت کند.

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم در دمای 5-35 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

شرایط محیطی

دمای سطح و محیطی که این پوشش در آن اجرا می شود بهتر است بین 5





بیس الکیدی نیمه براق A&C (AS-100)

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

