



آستری آلکیدی رویه اتومبیلی (R...-17111)

شرح محصول

این رنگ (آستری) تک جزئی و بر پایه رزین الکید می باشد که جهت پوشش تعمیراتی خودرو بعنوان زیرکار رنگ اصلی بکار می رود.

موارد کاربرد

این پوشش جهت آماده سازی سطح برای اجرای رنگ نهایی بکار میرود. از ویژگی های بارز این پوشش می توان چسبندگی عالی به سطح، سختی، انعطاف پذیری خوب، مقاومت در برابر سایش و همچنین ترشحات نفتی را نام برد.

اطلاعات فنی

فام : سفید و الوان

درصد جامد حجمی: 30 ± 5 درصد

درصد جامد وزنی: حداکثر 70 درصد

وزن مخصوص : حداکثر 1.45 gr/cm^3

ضخامت فیلم خشک: $30-40 \mu$

ضخامت فیلم تر: $100-110 \mu$

قدرت پوشش تئوری: $10-12 \text{ m}^2/\text{lit}$

مکانیزم سخت شدن: تبخیر حلال

نقطه اشتعال: 30°C

حلال رقیق کننده: (تینر آلکیدی) روغنی

گرانروی : حداکثر 130 در واحد کرپس

زمان خشک شدن غبار ناپذیری : حداکثر 45 دقیقه

زمان خشک شدن کامل : حداکثر 5 ساعت

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم اعمال شده ، دمای محیط ، میزان رطوبت محیط و جریان باد بستگی دارد . تمامی اطلاعاتی این کاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم خشک در شرایط آزمایشگاهی ارائه شده است .

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی ، چربی و رطوبت پاک نمایید و در محیطی بدور از گرد و غبار اجرا گردد.

تجهیزات مورد استفاده

اسپری بدون هوا

قطر نازل : $0.021-0.015$ اینچ

فشار خروجی : حداقل 141 بار

اسپری هوا

قطر نازل : $2-1.8$ میلیمتر

فشار نازل : $4-2$ بار

برس : $25-15 \mu$ (جهت لکه گیری)

روش اعمال

1- کلیه تجهیزات قبل از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

2- رنگ را با میکسر یا کاردک خوب هم بزنیید

3- جهت اجرا با اسپری هوا از 5 درصد تینر و برای اسپری بدون هوا

3-5 درصد تینر پیشنهاد می گردد.

4- هر پالس رنگ آمیزی باید به موازات هم بکار برده شود بطوریکه هر

پالس 50 درصد سطح رنگ شده را با زاویه درست پوشش دهد.

5- جهت اطمینان از ضخامت مد نظر زوایا، لبه های تیز، پرچ ها و قسمت

های ناهموار مجدداً پوشش دهی گردد.

6- در صورت طولانی شدن زمان پوشش دهی مجدد و نیاز به افزایش

ضخامت این پوشش، سطح مورد نظر با سمباده نرم جهت اجرا آماده گردد.

7- بلافاصله پس از استفاده کلیه تجهیزات شستشو گردد.

نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری

موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در





آستری آلکیدی رویه اتومبیلی (R...-17111)

هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند عملیات اجرا را انجام دهد.

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم در دمای 5-35 درجه سانتیگراد نگهداری شود. ضمناً زمان انبارداری سه سال می باشد.

ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما می باشد ، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

