



## بتونه سلولزی تعمیری سفید فوری (P7511R)

### آماده سازی سطح

سطح مورد نظر میباشد به خوبی تمیز ، خشک و عاری از هر گونه آلوگی باشد.

### روش اعمال

کلیه تجهیزات قبل از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

### نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت قرار گیرد . همچنین مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهويه مناسب برخوردارند عملیات اجرا را انجام دهد .

### شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۳۵-۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود . ضمنا زمان انبارداری محصول به مدت سه سال می باشد.

### ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ماست تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

### شرح محصول

بتونه نیترو سلولزی بر پایه رزین سلولز نیترات با خواص پر کنندگی و سمباده خوری عالی، سطح چوب را برای اعمال پوشش های بعدی آماده می سازد.

### موارد کاربرد

این پوشش جهت محافظت سطوح چوبی که در شرایط جوی مختلف قرار می گیرند، استفاده می شود . از ویژگی های بازی این پوشش می توان پر کنندگی و سمباده خوری عالی، چسبندگی و سختی مناسب را نام برد.

### اطلاعات فنی

فام.....	سفید
درصد جامد حجمی .....	۷۰±۲
درصد جامد وزنی .....	۷۲±۲
وزن مخصوص .....	۱.۴-۱.۶ gr/cm <sup>3</sup>
ضخامت فیلم خشک .....	۸۰-۹۰ μ
ضخامت فیلم تر.....	۱۱۰-۱۲۰ μ
قدرت پوشش تئوری .....	۷-۹ m <sup>2</sup> /lit
مکانیزم سخت شدن .....	تبخیر حلال
زمان خشک شدن سطحی .....	حداقل ۱۰ دقیقه
زمان خشک شدن کامل .....	حداکثر ۱ ساعت
سختی نهایی .....	۲۴ ساعت
حلال رقیق کننده .....	Reefsolve-12000
زمان خشک شدن به ضخامت فیلم اعمال شده ، دمای محیط ، میزان رطوبت محیط و جریان باد بستگی دارد . تمامی اطلاعات این کاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم خشک در شرایط آزمایشگاهی ارائه شده است.	

### تجهیزات مورد استفاده

پوشش به وسیله لیسه بروی سطح چوب اعمال می گردد.



دفتر مرکزی : اصفهان ، پل فلزی ، بوسستان سعدی ، مقابل صدا و سیما ، ساختمان ریف تلفن: ۰۳۱ (۳۶۲۷۸۴۸۰ - ۳۶۲۷۹۶۹۴) (۱۲ خط) - فاکس: ۰۳۱ (۳۶۲۵۰۰۰ - ۰۳۱ (۳۶۲۵۰۰۰) - کارخانه: کیلوتر ۵۶ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، فرعی دوم ، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - تلفن: ۰۳۱ (۵۳۳۲۳۲۱۱ - ۰۳۱ (۵۳۳۲۳۲۱۵) - فاکس: ۰۳۱ (۵۳۳۲۳۲۱۵ - ۰۳۱ (۵۳۳۲۳۲۱۴)

Head Office:REEF Bldg., Boostansadi, Esfahan- Iran .Tell: (+9831) ۳۶۲۵۲۰۰۰ (12 Line)

Fax: (+9831) ۳۶۲۷۸۴۸۰ , ۳۶۲۷۹۶۹۴

Plant:2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road.Tell:(+9831) ۵۳۳۲۳۲۱۱ - ۴ Fax: (+9831) ۵۳۳۲۳۲۱۵

info@reefiran.com www.reefiran.com