



بتونه سلولزی تعمیری قرمز فوری (P757R)

شرح محصول

بتونه نیترو سلولزی بر پایه رزین سلولز نیترات با خواص پر کنندگی و سمیاده خوری عالی، سطح چوب را برای اعمال پوشش های بعدی آماده می سازد.

موارد کاربرد

این پوشش جهت محافظت سطوح چوبی که در شرایط جوی مختلف قرار می گیرند، استفاده می شود. از ویژگی های بارز این پوشش می توان پر کنندگی و سنباده خوری عالی، چسبندگی و سختی مناسب را نام برد.

اطلاعات فنی

فام.....	قرمز
درصد جامد حجمی	70 ± 2
درصد جامد وزنی	72 ± 2
وزن مخصوص	$1.4 - 1.6 \text{ gr/cm}^3$
ضخامت فیلم خشک	$80 - 90 \mu$
ضخامت فیلم تر.....	$110 - 120 \mu$
قدرت پوشش تئوری	$7 - 9 \text{ m}^2/\text{lit}$
مکانیزم سخت شدن	تبخیر حلال
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر ۱۰ دقیقه
زمان خشک شدن کامل	حداکثر ۱ ساعت
سختی نهایی	۲۴ ساعت
حلال رقیق کننده	Reefsolve-12000
زمان خشک شدن به ضخامت فیلم اعمال شده ، دمای محیط ، میزان رطوبت محیط و جریان باد بستگی دارد . تمامی اطلاعات این کاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم خشک در شرایط آزمایشگاهی ارائه شده است.	

تجهیزات مورد استفاده

پوشش به وسیله لیسه بر روی سطح چوب اعمال می گردد.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر میبایست به خوبی تمیز ، خشک و عاری از هر گونه آلودگی باشد.

روش اعمال

کلیه تجهیزات قبل از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت قرار گیرد . همچنین مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند عملیات اجرا را انجام دهد .

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۳۵- -۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود . ضمناً زمان انبارداری محصول به مدت سه سال می باشد.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

