



رنگ ترافیکی سرد کلروکائوچو مخصوص داخل شهر و جاده

Reef Road A-1120(W,Y)

حلال رقیق کننده: Reef Solve 310

تجهیزات مورد استفاده

اسپری، اسپری بدون هوا و برس

روش کاربرد:

الف: مخصوص داخل شهر

ضخامت فیلم خشک:	400-500 میکرون
ضخامت فیلم تر:	800-1000 میکرون
قدرت پوشش تنوری:	$1/3 - 1/7 \text{ m}^2/\text{lit}$ (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده)
زمان خشک شدن سطحی (دما 25°C):	30-40 دقیقه (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده)
زمان خشک شدن کامل (دما 25°C):	60-90 دقیقه (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده)

ب: مخصوص جاده

ضخامت فیلم خشک:	300-400 میکرون
ضخامت فیلم تر:	600-800 میکرون
قدرت پوشش تنوری:	$1/25 - 1/5 \text{ m}^2/\text{lit}$ (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده)
زمان خشک شدن سطحی (دما 25°C):	30-40 دقیقه (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده)
زمان خشک شدن کامل (دما 25°C):	60-90 دقیقه (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده)

شرح محصول

رنگ ترافیکی سرد مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 339 و استانداردهای خارجی ASTM ، BSI و GIS بر پایه پلیمر آلکید اصلاح شده با کلرینیتد رایر.

موارد کاربرد

رنگ مذکور دارای زمان خشک شدن سریع، مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف، با پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی می باشد و جهت خطکشی سطح خیابانهای شهری و بین شهری (با ضخامت مناسب)، جاده ها، خطوط عابر پیاده، پارکینگ ها، زمین های ورزشی و جداول مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات فنی

فام:	فام های رایج ترافیکی
درصد حجم جامد:	51 ± 1
دانسیته:	$1/3 - 1/6 \text{ gr/cm}^3$ (دما 25°C)
نقطه اشتعال:	19°C
ویسکوزیته:	85-105 کرس (دما 25°C)
مکانیسم سخت شدن:	تبخیر حلال و اکسیداسیون
براقیت قشر خشک رنگ (تحت زاویه 60 درجه):	حداکثر 20
بازتاب رنگ سفید (تحت زاویه 45 و صفر درجه):	حداقل 75 درصد





رنگ ترافیکی سرد کلروکائوچو مخصوص داخل شهر و جاده

Reef Road A-1120(W,Y)

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

شرایط محیطی

دما 10-45°C، رطوبت نسبی 85-25 درصد، از اجراء رنگ در شرایط بارندگی (روز اجراء و 24 ساعت بعد) جداً خودداری فرمائید.

آماده سازی سطح

سطح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

روش اعمال

رنگ در صورت نیاز بایستی با حلال مناسب رقیق شده (حداکثر 2 درصد وزن رنگ) و با امکانات و تجهیزات مناسب اجراء شود. جهت ایجاد بازتاب مناسب رنگ به هنگام شب توصیه میشود از گلاسید نوع **Drop-On** شفاف، بیرنگ و بدون حباب بصورت روپاشی بر روی رنگ اجراء شده استفاده گردد.

نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط **MSDS** این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیطهایی که از تهویه مناسب برخوردارند رنگ استفاده شود.

شرایط نگهداری

در فضای سر پوشیده، به دور از حرارت، رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود. تحت شرایط فوق 24 ماه پس از تاریخ تولید.

