



سیلر فوری نیترو سلولزی (SL-1100)

حلال رقیق کننده : Reefsolve-12000

تجهیزات مورد استفاده

اسپری هوا

قطر نازل : 2 – 1.8 میلیمتر

فشار نازل : 2 – 4 بار

لیسه

آماده سازی سطح

قبل از اجرای پوشش فوق بایستی گرد و غبار و رطوبت از سطح برطرف گردد . زیرا رطوبت و آب باعث پوشته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد.

روش اعمال

پوشش به وسیله پیستوله و یا لیسه بر روی سطح چوب اعمال می گردد. (در صورت نیاز به رقیق کردن از تینر سوپر 12000 ریف استفاده نمایید.)

نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت قرار گیرد. همچنین مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نماید و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند عملیات اجرا را انجام دهد .

شرح محصول

این محصول تک جزئی بر پایه رزین سلولز نیترات ، جهت پر کردن خلل و فرج سطوح چوبی و آماده نمودن سطح چوب برای اجرای لایه های بعدی به کار می رود.

موارد کاربرد

از ویژگی های این محصول می توان زمان خشک شدن سریع، پر کنندگی و سنباده خوری عالی را نام برد .
به عنوان پرایمر روی چوب جهت اجرای لایه های بعدی اعمال می شود.

اطلاعات فنی

فام عسلی
درصد جامد حجمی 25 ± 2
درصد جامد وزنی 37 ± 2
وزن مخصوص $0.9 - 1g/cm^3$
ضخامت فیلم خشک $20 - 30\mu$
ضخامت فیلم تر $110 - 120\mu$
قدرت پوشش تئوری $10 - 12m^2/lit$
مکانیزم سخت شدن تبخیر حلال
زمان خشک شدن سطحی حداکثر 10 دقیقه
زمان خشک شدن کامل حداکثر 30 دقیقه

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم اعمال شده ، دمای محیط ، میزان رطوبت محیط و جریان باد بستگی دارد . تمامی اطلاعات این کاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم خشک در شرایط آزمایشگاهی ارائه شده است .





سیلر فوری نیترو سلولزی (SL-1100)

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای 5-35 درجه سانتیگراد نگهداری شود. ضمناً زمان انبارداری محصول به مدت سه سال می باشد.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

