



پرایمر استتار

ReefRoad B-2138 - P

روش کاربرد:

ضخامت فیلم خشک:	300 – 400 میکرون
ضخامت فیلم تر:	600 – 800 میکرون
قدرت پوشش تنوری:	$1/0 - 1/25 \text{ m}^2/\text{lit}$ (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده)
زمان خشک شدن سطحی (دما 25°C):	حداکثر 40 دقیقه (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده)
زمان خشک شدن کامل (دما 25°C):	حداکثر 180 دقیقه (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده)

شرح محصول

پرایمر مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 339 بر پایه رزین آلکید اصلاح شده با کلرینیتد رایر.

موارد کاربرد:

پرایمر مذکور دارای زمان خشک شدن سریع، مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف، خاصیت انعطاف پذیری و الاستیسیته عالی، مقاومت شیمیایی عالی، با پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی می باشد و به عنوان پرایمر جهت استتار رنگ‌های ترافیکی به کار می رود.

اطلاعات فنی

فام:	طوسی تیره- مشکی
درصد حجم جامد:	52 ± 1
دانشیته:	$1/1 - 1/3 \text{ gr/cm}^3$ (دما 25°C)
نقطه اشتعال:	21°C
ویسکوزیته:	85 – 105 کربس (دما 25°C)
مکانیسم سخت شدن:	تبخیر حلال و اکسیداسیون
براقیت قشر خشک رنگ (تحت زاویه 60 درجه):	حداکثر 20

شرایط محیطی

دما $10 - 45^\circ\text{C}$ ، رطوبت نسبی 85 – 25 درصد، از اجراء رنگ در شرایط بارندگی (روز اجراء و 24 ساعت بعد) جداً خودداری فرمائید.

آماده سازی سطح

سطح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

روش اعمال

پرایمر در صورت نیاز بایستی با حلال مناسب رقیق شده (حداکثر 2 درصد وزن رنگ) و با امکانات و تجهیزات مناسب اجراء شود. بعد از گذشت حداقل دو ساعت می‌توان رنگ اصلی را اجراء نمود.

تجهیزات مورد استفاده

اسپری، اسپری بدون هوا، غلطک و برس

نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود و





پرایمر استتار

ReefRoad B-2138 - P

نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند رنگ استفاده شود.

شرایط نگهداری

در فضای سر پوشیده، به دور از حرارت، رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود. تحت شرایط فوق 24 ماه پس از تاریخ تولید.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

