



## پرایمر مخصوص پری فاب

### B-2130

#### شرح محصول

پرایمر بر پایه رزین اکریلیک.

#### آماده سازی سطح

سطح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

#### موارد کاربرد

پرایمر مذکور دارای زمان خشک شدن سریع، مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف، خاصیت انعطاف پذیری و الاستیسیته عالی، مقاومت شیمیایی عالی، با پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی می باشد و به عنوان پرایمر جهت افزایش چسبندگی رنگ های ترافیکی گرم به کار می رود.

#### روش اعمال

پرایمر در صورت نیاز بایستی با حلال مناسب رقیق شده (حداکثر ۲ درصد وزن پرایمر) و با امکانات و تجهیزات مناسب اجرا شود. بعد از گذشت حداقل ۳۰ دقیقه می توان رنگ اصلی را اجرا نمود.

#### اطلاعات فنی

فام:	شفاف
دانسیته:	۰/۸-۱/۰ gr/cm <sup>3</sup> (دما ۲۵ °C)
نقطه اشتعال:	۲۱°C
ویسکوزیته:	۴۰-۵۵ ثانیه (D4/۲۵ °C)
مکانیسم سخت شدن:	تبخیر حلال

#### شرایط محیطی

دما ۴۵°C-۱۰، رطوبت نسبی ۸۵-۲۵ درصد، از اجرای پرایمر در شرایط بارندگی (روز اجرا و ۲۴ ساعت بعد) جداً خودداری فرمائید.

#### حلال تمیز کننده: Reef Solve 220

#### آماده سازی سطح

سطح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

#### تجهیزات مورد استفاده

اسپری، اسپری بدون هوا، غلطک و برس

#### نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیطهایی که از تهویه مناسب برخوردارند پرایمر استفاده شود.

#### روش کاربرد:

ضخامت فیلم تر:	۳۰۰-۴۰۰ میکرون
زمان خشک شدن سطحی (دما ۲۵°C):	حداکثر ۲۰ دقیقه (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده)
زمان خشک شدن کامل (دما ۲۵°C):	حداکثر ۱۲۰ دقیقه (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده)

#### شرایط نگهداری

در فضای سر پوشیده، به دور از حرارت، رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود. تحت شرایط فوق ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید.





## پرایمر مخصوص پری فاب

B-2130

### ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



**دفتر مرکزی:** اصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی، مقابل صدا و سیما، ساختمان ریف **تلفن:** (031) 36252000 (۱۲ خط) - **فاکس:** 36279694 - 36278480 (031)  
**کارخانه:** ۵۶ کیلوتر اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، فرعی دوم، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - **تلفن:** 4-53323211 (031) - **فاکس:** 53323215 (031)  
**Head Office:** REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran .**Tell:** (+9831) 36252000 (12 Line) **Fax:** (+9831) 36278480 , 36279694  
**Plant:** 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. **Tell:** (+9831) 53323211 - 4 **Fax:** (+9831) 53323215  
[info@reefiran.com](mailto:info@reefiran.com) [www.reefiran.com](http://www.reefiran.com)  
[www.imenreefaria.com](http://www.imenreefaria.com) [info@imenreefaria.com](mailto:info@imenreefaria.com)