



پوشش عایق رطوبتی ریف ACR-118

شرح محصول

این محصول بر پایه پلیمرهای انعطاف پذیر محلول در آب بوده که با خواص برتر جایگزین بسیار مناسبی برای ایزوگام و سایر سیستمهای سنتی میباشد.

شرایط محیطی

این محصول را می توان در دمای 35- 10 درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

موارد کاربرد

- عایق کاری بامهای منازل مسکونی و ادارات و انبارهای کالا
- عایق کاری دیوارهای باران گیر
- عایق کاری پشت بام های سفالی، بتنی، آردواز، آسفالتی

آماده سازی سطح

ابتدا سطح را بوسیله آب شستشو داده و عاری از گرد و غبار و سایر آلودگیها نمایید.

روش اعمال

- جهت چسبندگی بهتر عایق به سطح زیرین، از پرایمر siloreef-100 به عنوان لایه زیرکار استفاده نمایید.
- پوشش مورد نظر را حداکثر تا 1 ساعت بعد از اجرای پرایمر، با 20%- 10% آب رقیق کرده و بوسیله غلطک یا قلم مو اعمال کنید و یا با 40% آب رقیق نموده و بوسیله پیستوله با ضخامت 800- 700 میکرون در 2 لایه بر روی پرایمر اجرا نمایید.
- جهت جلوگیری از نفوذ آب دقت شود کناره های دیوارها و درزها کاملا پوشش داده شود.

اطلاعات فنی

رنگ..... سفید و الوان
جامد وزنی(%)..... 63 ± 2
دانسیته در 25°C $1 \pm 0/1$ گرم بر سانتیمتر مکعب
PH..... 8 - 9
زمان خشک شدن (ساعت)..... 1-2
ضخامت فیلم خشک 300 - 400 میکرون
ضخامت فیلم تر..... 400 - 500 میکرون
پوشش تئوری..... حداقل $2 - 3 \text{ m}^2/\text{lit}$
زمان اجرای لایه دوم حداقل 2 ساعت
((مدت زمان خشک شدن محصول بستگی به دما و رطوبت محیط دارد))

نکات ایمنی

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

به مدت دو سال، در محیط سر بسته با تهویه مناسب در دمای ($5-35^{\circ}\text{C}$) نگهداری شود.

تجهیزات مورد استفاده:

پیستوله، غلطک، تی و ماله





پوشش عایق رطوبتی ریف ACR-118

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

