



## پوشش نیم پلی استر براق ( یوریای براق ) مخصوص چوب (AMV-9016)

### شرح محصول

سفید یوریای براق ریف ، دو جزئی و بر پایه رزین های کوتاه روغن غیر هوا خشک ورزینهای امینی می باشد و بر روی سطوح چوبی که در معرض شرایط داخلی و خارجی قرار گرفته اند مورد استفاده قرار می گیرد.

### موارد کاربرد

این پوشش به عنوان لایه نهایی روی سطح چوب جهت حفاظت و زیبایی اعمال می گردد. از ویژگی های بارز این پوشش می توان چسبندگی عالی به سطح، سختی ، انعطاف پذیری خوب ، براقیت خوب ، مقاومت در برابر سایش ، ترشحات نفتی، روغن های گیاهی و حیوانی را نام برد.

### اطلاعات فنی

فام : سفید والوان

درصد جامد حجمی :  $2 \pm 30$

درصد جامد وزنی :  $2 \pm 55$

وزن مخصوص :  $1,1 \text{ gr/cm}^3 - 0,9$

ضخامت فیلم خشک :  $25 - 35 \mu$

ضخامت فیلم تر :  $85 - 95 \mu$

قدرت پوشش تئوری :  $13 - 11 \text{ m}^2/\text{lit}$

مکانیزم سخت شدن : واکنش شیمیایی و تبخیر حلال

نقطه اشتعال :  $30^\circ\text{C}$

حلال رقیق کننده : Reefsolve-12000

زمان خشک شدن غبار ناپذیری : حداکثر ۱ ساعت

زمان خشک شدن کامل : حداکثر ۸ ساعت

براقیت تحت زاویه ۲۰ درجه : حداقل ۸۵

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم اعمال شده ، دمای محیط ، میزان رطوبت محیط و جریان باد بستگی دارد . تمامی اطلاعاتی این کاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم خشک در شرایط آزمایشگاهی ارائه شده است.

### آماده سازی سطح

۱- قبل از اجرای پوشش فوق باید گرد و غبار و رطوبت از سطح برطرف گردد . زیرا رطوبت و آب باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد.

۲-۱ : سطح سیلرخورده زیرین را با سنباده ۱۰۰۰ سنباده زده و با دستمال گرد روب کاملاً پاک نموده و اکنون آماده اجرا می باشد.

### تجهیزات مورد استفاده

#### اسپری بدون هوا

قطر نازل :  $0,21 - 0,15$  اینچ

فشار خروجی : حداقل ۱۴۱ بار

#### اسپری هوا

قطر نازل :  $2 - 1,8$  میلیمتر

فشار نازل :  $4 - 2$  بار

برس :  $25\mu - 15$  (جهت لکه گیری)

### روش اعمال

جزء اول را با جزء دوم به نسبت ۱۰ به ۱ مخلوط کرده و با تینر فوری ریف به میزان ۱۰٪ رقیق نمایید و پوشش را به وسیله پیستوله بر روی سطح چوب اعمال کنید . بلافاصله پس از استفاده کلیه تجهیزات شستشو گردد.

### نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد همچنین مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول ، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند عملیات اجرا را انجام دهد .



دفتر مرکزی : اصفهان ، پل فلزی ، بوستان سعدی ، مقابل صدا و سیما ، ساختمان ریف تلفن : ۳۶۲۵۲۰۰۰ (۰۳۱) (۱۲ خط) - فاکس : ۳۶۲۷۹۶۹۴ - ۳۶۲۷۸۴۸۰ (۰۳۱)

کارخانه : کیلومتر ۵۶ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، فرعی دوم ، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - تلفن : ۴-۵۳۳۲۳۲۱۱ (۰۳۱) - فاکس : ۵۳۳۲۳۲۱۵ (۰۳۱)

Head Office: REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran. Tel: (+9831) 36252000 (12 Line) Fax: (+9831) 36278480 , 36279694

Plant: 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. Tel: (+9831) 53323211 - 4 Fax: (+9831) 53323215

info@reefiran.com www.reefiran.com



## پوشش نیم پلی استر براق ( یوریای براق ) مخصوص چوب (AMV-9016)

### شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۳۵-۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. ضمناً زمان انبارداری محصول به مدت سه سال می باشد.

### ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است. ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما می باشد، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

