



کفپوش صنعتی F-365

شرح محصول

کفپوش F-365 محصولی است که برای بدست آمدن سطوحی صاف، زیبا و با مقاومت بالا طراحی شده است. این کفپوش با حصول مقاومت زیاد ترکیبی مناسب برای عملیات کف سازی سازه میباشد.

موارد کاربرد

- کف سازی کارخانجات و سالنها
- کف سازی محیطهای ورزشی
- کف سازی سردخانه ها
- نیروگاهها و پالایشگاهها
- ایستگاه مترو و راه آهن
- فرودگاهها و بنادر
- مرمت کفهای قدیمی آسیب دیده

خواص و اثرات

- دارای انبساط کنترل شده وبدون انقباض میباشد
- سهولت اختلاط با آب
- حصول روانی مطلوب بدون نیاز به مواد افزودنی
- مقاوم در برابر سیکلهای یخبندان و ذوب
- نفوذ ناپذیر
- غیرقابل اشتعال
- غیر لغزنده
- عدم تولید گردوغبار

اطلاعات فنی

حالت ظاهری پودری
 فام خاکستری و سایر رنگها
 یون کلر ندارد
 PH 11
 وزن مخصوص 2/5 گرم برسانتیمترمکعب
 قابلیت انحلال در آب
 زمان خشک شدن سطحی در دمای 25°C 2-1/5 ساعت
 زمان سختی نهایی در دمای 25°C 48 ساعت

شرایط محیطی

دمای سطح حداقل 10 و حداکثر 35 درجه سانتیگراد باشد. از اجرای محصول از زیر نور مستقیم آفتاب و یا باد شدید خودداری شود.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر میبایست به خوبی تمیز، خشک و عاری از هر گونه آلودگی، چربی و گرد و غبارباشد.

روش اعمال

- 1- کلبه تجهیزات قبل از استفاده با آب تمیز گردد.
 - 2- به نسبت 22-18 درصد وزنی به پودر، آب اضافه شود.
 - 3- مخلوط به مدت 2 تا 3 دقیقه تا به دست آمدن خمیری یکنواخت با میکسر مخلوط گردد.
 - 4- بهترین روش اجرایی استفاده از غلطک و یا ماله و با حداکثر ضخامت 1500 میکرون در هر سیکل می باشد.
- نکته: بهترین زمان اعمال 20-30 دقیقه بعد از مخلوط کردن پودر با آب می باشد.





کفپوش صنعتی F-365

نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال نبوده ولی مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از دستکش ایمنی استفاده نماید.

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سربسته و دور از رطوبت و اشعه مستقیم در دمای 5-35 درجه سانتیگراد در بسته بندی اولیه نگهداری شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

