



کیلر آلکیدی اتومبیلی (V415R)

شرح محصول

این کیلر تک جزئی و بر پایه رزین الکید می باشد که جهت پوشش تعمیراتی خودرو نظیر رنگ های رویه می باشد.

موارد کاربرد

این پوشش جهت محافظت و جلا دهی از ماشین آلات و بدنه خودرو که در شرایط جوی مختلف قرار می گیرند استفاده می شود. از ویژگی های بارز این پوشش می توان چسبندگی عالی به سطح، سختی، انعطاف پذیری خوب، براقیت مناسب، مقاومت در برابر سایش و همچنین روغن های گیاهی و حیوانی را نام برد.

اطلاعات فنی

فام : شفاف
درصد جامد حجمی: $2 \pm 30\%$
درصد جامد وزنی: $2 \pm 50\%$
وزن مخصوص: $0.9 - 1 \text{ g/cm}^3$
ضخامت فیلم خشک: $25 - 35 \mu$
ضخامت فیلم تر: $80 - 90 \mu$
قدرت پوشش تئوری: $11 - 13 \text{ m}^2/\text{lit}$
مکانیزم سخت شدن: تبخیر حلال
نقطه اشتعال: 30°C
حلال رقیق کننده: تینر آلکیدی

تجهیزات مورد استفاده

اسپری بدون هوا

قطر نازل: $0.015 - 0.021$ اینچ

فشار خروجی: حداقل 141 بار

اسپری هوا

قطر نازل: $1.8 - 2$ میلیمتر

فشار نازل: 4 - 2 بار

برس: $25 - 15 \mu$ (جهت لکه گیری)

روش اعمال

1- کلیه تجهیزات قبل از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.





کیلر آلکیدی اتومبیلی (V415R)

- 2- جهت اجرا با اسپری هوا از 5 درصد تینر و برای اسپری بدون هوا
- 5- 3 درصد تینر پیشنهاد می گردد.
- 4- هر پالس رنگ آمیزی باید به موازات هم بکار برده شود بطوریکه هر پالس 50 درصد سطح رنگ شده را با زاویه درست پوشش دهد.
- 5- جهت اطمینان از ضخامت مد نظر زوایا، لبه های تیز، پرچ ها و قسمت های ناهموار مجدداً پوشش دهی گردد.
- 6- در صورت طولانی شدن زمان پوشش دهی مجدد و نیاز به افزایش ضخامت این پوشش، سطح مورد نظر با سمباده نرم جهت اجرا آماده گردد.
- 7- بلافاصله پس از استفاده کلیه تجهیزات شستشو گردد.

نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند عملیات اجرا را انجام دهد .

شرایط نگهداری

باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم در دمای 5°C - 35°C نگهداری شود . ضمناً زمان انبارداری محصول به مدت پنج سال می باشد .

ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما می باشد ، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

